

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 244 616
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87104371.7

(51) Int. Cl.⁴: **C10M 133/00**, **C10M 133/04**,
C10M 133/38, **C10M 133/52**,
C10L 1/22, **C08F 8/32**,
//(C10N30/04,70:00)

(22) Anmeldetag: 25.03.87

(30) Priorität: 04.04.86 DE 3611230

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.11.87 Patentblatt 87/46


(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)

(72) Erfinder: **Kummer, Rudolf, Dr.**
Kreuzstrasse 6
D-6710 Frankenthal(DE)
Erfinder: **Franz, Dieter, Dr.**
Horst-Schork-Strasse 75
D-6700 Ludwigshafen(DE)
Erfinder: **Rath, Hans Peter, Dr.**
Friedhofstrasse 7
D-6718 Gruenstadt(DE)

(54) **Polybutyl- und Polyisobutylamine, Verfahren zu deren Herstellung und diese enthaltende Kraft- und Schmierstoffzusammensetzungen.**

(57) Es wird eine Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung vorgeschlagen, die dadurch gekennzeichnet ist, daß sie mindestens ein Polybutyl-oder Polyisobutylamin enthält, das der allgemeinen Formel I entspricht:



worin

R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest darstellt und

R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sein können, für Wasserstoff, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffreste, primäre oder sekundäre, aromatische oder aliphatische Aminoalkylenreste oder Polyaminoalkylenreste, Polyoxyalkylenreste, Heteroaryl-oder Heterocyclylreste stehen können, oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Ring bilden, in dem noch weitere Heteroatome vorhanden sein können.

EP 0 244 616 A2

Polybutyl- und Polyisobutylamine, Verfahren zu deren Herstellung und diese enthaltende Kraft- und Schmierstoffzusammensetzungen

Die Erfindung betrifft Kraft- und Schmierstoffzusammensetzungen, welche Polybutyl- oder Polyisobutylamine enthalten. Die Erfindung betrifft weiterhin bestimmte Polybutyl- oder Polyisobutylamine, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung.

Polybutenylamine und deren Verwendung als Kraftstoff- und Schmierstoffadditive sind schon sehr lange bekannt und beispielsweise in der US-A-3 275 554 und der DE-A-2 125 039 beschrieben.


Die Polybutenylamine des Standes der Technik werden durch Halogenierung von Polybutenen und Umsetzung der Halogenide mit Aminen hergestellt. Bei der Herstellung dieser Produkte entsteht ionogenes Halogen, das möglichst weitgehend entfernt werden muß.

Es hat daher im Stand der Technik nicht an Versuchen gefehlt, die bekannten Produkte zu verbessern, zumal die Beseitigung des ionogenen Halogens nicht nur aufwendige Maßnahmen erfordert, sondern auch in den Umsetzungsprodukten stets beachtliche Halogenmengen verbleiben, vgl. DE-A-2 245 918.

In der DE-A-2 702 604 sind sogenannte reaktive Polyisobutene beschrieben, die mit Maleinsäureanhydrid (MSA) und Oligo- oder Polyaminen zu Mineralöhliftsmitteln umgesetzt werden können. Die so erhältlichen Mineralöhliftsmittel weisen den großen Vorteil auf, daß sie nahezu halogenfrei sind. Ein Nachteil ist die schwierige Anlagerung von MSA (en-Reaktion) verbunden mit einer Teerbildung, d.h. unerwünschte Nebenprodukte.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen zur Verfügung zu stellen, die die Ablagerungen im Einlaßsystem von Ottomotoren verhindern beziehungsweise eine besonders gute Dispersantwirkung aufweisen.

Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzung, die dadurch gekennzeichnet ist, daß sie mindestens ein Polybutyl- oder Polyisobutylamin enthält, das der allgemeinen Formel I entspricht:




worin

R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl- oder Polyisobutylrest darstellt und

R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sein können, für Wasserstoff, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, primäre oder sekundäre, aromatische oder aliphatische Aminoalkylenreste oder Polya-minoalkylenreste, Polyoxyalkylenreste, Heteroaryl- oder Heterocyclreste stehen, oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Ring bilden, in dem noch weitere Heteroatome vorhanden sein können.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird eine Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzung mit einem Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formel I zur Verfügung gestellt, in der R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl- oder Polyisobutylrest darstellt und worin R₂ und R₃ gleich oder verschieden sind und jeweils Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Hydroxyalkyl, einen Aminoalkylenrest der allgemeinen Formel II




worin

R₄ für einen Alkylenrest steht und

R₅ und R₆, die gleich oder verschieden sind, für Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Hydroxyalkyl oder Polybutyl oder Polyisobutyl stehen, einen Polya-minoalkylenrest der allgemeinen Formel III



- worin die Reste R_1 jeweils gleich oder verschieden sind und die Reste R_2 jeweils gleich oder verschieden sind und die Reste R_4 , R_5 und R_6 die zuvor genannten Bedeutungen besitzen, und m für eine ganze Zahl von 2 bis 8 steht, oder
 5 einen Polyoxyalkylenrest der allgemeinen Formel IV



- worin die Reste R_1 jeweils gleich oder verschieden sein können und die vorstehende Bedeutung besitzen, X
 10 für Alkyl oder H steht und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 darstellt,
 bedeuten, oder worin R_2 und R_3 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylnrest, Pyridylnrest, Piperidylnrest, Pyrrolylnrest, Pyrimidinylnrest, Pyrrolinylnrest, Pyrrolidinylnrest, Pyrazinylnrest oder Pyridazinylnrest, darstellen.


- Nach einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird eine Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung mit einem Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formel I zur Verfügung gestellt:
 15



- worin
 R_1 einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest mit 20
 25 bis 400 Kohlenstoffatomen darstellt, und
 R_2 und R_3 , die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₁-C₁₀-Hydroxyalkyl, einen Aminoalkylenrest der allgemeinen Formel II




- worin
 R_4 für einen C₂-C₁₀-Alkylenrest steht und
 R_5 und R_6 , die gleich oder verschieden sind, für Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₁-C₁₀-Hydroxyalkyl oder Polybutyl oder Polyisobutyl mit jeweils 20 bis 400 Kohlenstoffatomen stehen, einen Polyaminoalkylenrest der allgemeinen Formel III



worin


- die Reste R_1 jeweils gleich oder verschieden sind,
 45 die Reste R_2 jeweils gleich oder verschieden sind,
 die Reste R_4 , R_5 und R_6 die vorstehenden Bedeutungen besitzen und m eine ganze Zahl von 2 bis 8 darstellt, oder
 einen Polyoxyalkylenrest der allgemeinen Formel IV'



- worin die Reste R_1 jeweils gleich oder verschieden sind und die vorstehende Bedeutung besitzen und n
 eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 darstellt,
 bedeuten, oder worin R_2 und R_3 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen
 55 Morpholinylnrest darstellen.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird eine Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung mit einem Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formeln I bis IV' zur Verfügung gestellt, worin der Rest R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest mit 32 bis 200 Kohlenstoffatomen darstellt, und

- 5: R₂ und R₃ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, sec-Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Pentyl, Hexyl, Phenyl,




10
15
[CH₂-CH₂-NH]_p CH₂-C^H-H₂-NH₂, worin p für eine ganze Zahl von 1 bis 7, insbesondere 1 bis 3, steht.
-CH₂-CH₂-OH, [CH₂-CH₂-O]_q CH₂-OH, worin q für eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 steht, bedeuten, oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest darstellen.

Da in Kraftstoffadditiven ca. 50 % Gew. der Wirksubstanz durch Polyisobuten (PIB) ohne Verlust der Wirksamkeit ersetzt werden können, ist der Zusatz von PIB aus Kostengründen besonders vorteilhaft. Beim Polyisobuten kann es sich um ein solches mit einem Molekulargewicht M_N von 300 bis 2000, vorzugsweise 500 bis 1500, handeln.

20
Sofern es sich bei der Erfindung um eine Kraftstoffzusammensetzung, d.h. also um einen Kraftstoff für Verbrennungsmotoren handelt, kann das Polybutyl-oder Polyisobutylamin der allgemeinen Formel I beispielsweise in einer Menge von 10 - 2000 mg/kg, insbesondere 100 - 400 mg/kg Kraftstoff vorliegen.

In der erfindungsgemäßen Schmierstoffzusammensetzung kann das Polybutyl-oder Polyisobutylamin beispielsweise in einer Menge von 0,5 - 5 Gew.-%, insbesondere 1 - 3 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, vorliegen.


Die Erfindung betrifft auch Polybutyl-oder Polyisobutylamine der allgemeinen Formel I



worin

35 R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest mit 20 bis 400 Kohlenstoffatomen darstellt, und

R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₂-C₆-Hydroxyalkyl, einen Aminoalkylenrest der allgemeinen Formel II



45
worin

R₄ für einen C₁-C₁₀-Alkylenrest und R₅ und R₆, die gleich oder verschieden sind, für Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₂-C₆-Hydroxyalkyl oder Polybutyl oder Polyisobutyl mit jeweils 20 bis 400 Kohlenstoffatomen stehen,


50 einen Polyaminoalkylenrest der allgemeinen Formel III



worin

55 die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sind, die Reste R₅ jeweils gleich oder verschieden sind, die Reste R₄, R₅ und R₆ die vorstehenden Bedeutungen besitzen und m eine ganze Zahl von 2 bis 8 darstellt, oder

einen Polyoxyalkylenrest der allgemeinen Formel IV'



5 worin die Reste R_1 jeweils gleich oder verschieden sind und die vorstehende Bedeutung besitzen und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 darstellt, bedeuten, oder worin R_2 und R_3 zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest darstellen, einzeln oder in Mischung untereinander.

Die Verbindungen der allgemeinen Formel I lassen sich über die Stufe der Verbindungen der
10 allgemeinen Formel V dadurch herstellen, daß man ein entsprechendes Polybuten oder Polyisobuten mit einem Rhodium- oder Kobaltkatalysator in Gegenwart von CO und H_2 bei Temperaturen zwischen 80 und 200°C und CO/ H_2 -Drucken von bis zu 600 bar hydroformyliert und anschließend eine Mannichreaktion oder hydrierende Aminierung des Oxoprodukts durchführt. Die Aminierungsreaktion wird zweckmäßig bei Temperaturen von 80-200°C und Drucken bis 600 bar, vorzugsweise 80-300 bar, durchgeführt.

15 Bei dem Herstellungsverfahren wird zweckmäßigerweise ein geeignetes, inertes Lösungsmittel verwendet, um die Viskosität des Reaktionsgemisches herabzusetzen. Als Lösungsmittel sind vor allem -schwefelarme aliphatische, cycloaliphatische- und aromatische Kohlenwasserstoffe geeignet. Besonders bevorzugt sind aliphatische Lösungsmittel, die frei von Schwefelverbindungen sind und weniger als 1 % Aromaten enthalten. Sie haben den Vorteil, daß bei hohen Aminierungstemperaturen keine Hydrierwärme
20 frei und kein Wasserstoff verbraucht wird. Bei der Aminierungs- und Hydroformylierungsreaktion liegt der Lösungsmittelgehalt je nach Viskosität des Polymeren und des Lösungsmittels zwischen 0 und 70 Gew.-%. Höhere Verdünnungen sind ebenso unwirtschaftlich wie ein Lösungsmittelaustausch zwischen Oxidierung und Aminierung.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren können ohne weiteres Polybutenumsätze von 80 - 90 % erzielt
25 werden. Die Polybutene, die überwiegend aus Isobuteneinheiten aufgebaut sind, (der Isobutenanteil liegt meist bei mehr als 80 Gew.-%) haben beispielsweise ein Molekulargewicht M_n von 300-5000, vorzugsweise von 500-2500. Man kann erfindungsgemäß sogenannte reaktive Polybutene, insbesondere Polybuten A, B oder C, einsetzen. Unter einem reaktiven Polybuten versteht man ein ungesättigtes Polymer mit hoher chemischer Einheitlichkeit, wobei mehr als 10 % der Doppelbindungen α -ständig sind. Einen Weg
30 zur Herstellung solcher Polybutene beschreibt DE 2702604. Ein so hergestelltes Polymer enthält ca. 60 % α -Olefin und 30 % β -Olefin, trisubstituiert.

Mittelreaktive Polybutene werden meist durch Polymerisation von Isobuten oder isobutenhaltigen C_4 -Schnitten mit aluminiumhaltigen Katalysatoren erhalten, sind chemisch weniger einheitlich und enthalten nur geringe Mengen α -Olefin, meist unter 10 %. Die Signale im C_{13} -NMR zeigen den Unterschied. Der β -ständige, trisubstituierte, chemisch einheitliche Anteil beträgt beim Polybuten B etwa 40 %, der α -Olefinanteil ca. 10 %. Das Polybuten A schließlich ist als wenig reaktiv zu bezeichnen und weist keine
35 nennenswerten chemisch einheitlichen Anteile mehr auf.

Besonders geeignete Polybutene und Polyisobutene zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polyamine der allgemeinen Formel I und der erfindungsgemäßen Alkohole der allgemeinen Formel V sind solche, die
40 einen mittleren Polymerisationsgrad P von 10 bis 100 aufweisen und worin der Anteil E an Doppelbindungen, die zur Reaktion mit Maleinanhidrid befähigt sind, 60 bis 90 % beträgt. Hierbei entspricht ein Wert $E = 100$ % dem berechneten theoretischen Wert für den Fall, daß jedes Molekül des Buten- oder Isobutenpolymeren eine derart reaktive Doppelbindung enthält. Der Wert E wird berechnet für eine Reaktion des Polyisobutens mit Maleinanhidrid in einem Gewichtsverhältnis von 5:1 und 4-stündiges Erhitzen der Mischung unter Rühren auf 200°C. Weitere Einzelheiten hierzu finden sich in der GB-A-1 592 016, auf deren
45 Offenbarung hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

Die Polybutene sind Handelsprodukte.

Das bei der Hydroformylierung entstehende Oxoprodukt liegt normalerweise als Aldehyd/Alkoholgemisch vor. Es kann als Gemisch weiterverarbeitet oder aus Gründen der Lagerstabilität vorher durchhydriert
50 werden. Durchhydrierte Produkte sind weniger reaktiv.

Gegenstand der Erfindung sind auch die bei der beschriebenen Hydroformylierung entstehenden Polybutyl- oder Polyisobutylalkohole der allgemeinen Formel V



55 worin R, einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl- oder Polyisobutylrest

darstellt. Diese Verbindungen sind beispielsweise als Zwischenprodukte zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I brauchbar. Sie entstehen wie zuvor beschrieben, durch Hydroformylierung der zuvor erläuterten Polybutene. Besonders bevorzugt sind Polybutyl- oder Polyisobutylalkohole der Formel V, worin der Rest R, 20 bis 400 Kohlenstoffatome aufweist.

- 5 Aus wirtschaftlichen Gründen sind Polybutyl- oder Polyisobutylamine der allgemeinen Formel I, in der die Reste R₁ und R₂ jeweils für Wasserstoff stehen, für den Kraftstoffbereich, d.h. in den erfindungs-
gemäßen Kraftstoffzusammensetzungen, besonders als Ventileinhalte- oder -reinigendes Additiv geei-
gnet. Die Dosierung der Polybutyl- oder Polyisobutylamine der allgemeinen Formel I als Kraftstoffzusatz
befragt zweckmäßig 10-2000 mg/kg, wobei ein Bereich von 50-800 mg/kg bevorzugt ist. Eine optimale
10 Wirkung läßt sich im Bereich von 100-400 ppm als Zusatz zu Otto-Kraftstoff für Verbrennungsmotore
erzielen. Geringere Mengen lassen sich bei gleich guter Wirkung dosieren, wenn vor allem durch Einsatz
von Polyaminen, beispielsweise von Dimethylaminopropylamin oder durch Einsatz von Polybutyl- oder
Polyisobutylaminen der allgemeinen Formel I mit niedrig molekularerem Polybutyl- oder Polyisobutylanteil
der Stickstoffgehalt höher ist und zusätzlich übliche Trägersubstanzen, beispielsweise Polybuten, Polybuty-
15 lalkohol, Brightstock oder andere Mineralöle dosiert werden. Beim Einsatz von Polyaminen, wie Diethylen-
triamin bis Pentaethylenhexamin erhält man eher Vergaserdetergentium oder sogenannte aschefreie Disper-
gatoren für Schmieröle.

Der Halogengehalt der erfindungsgemäßen Polybutyl- oder Polyisobutylamine entspricht dem der Ein-
satzstoffe. Er liegt meist unter 30 mg/kg.

- 20 Soweit in den Verbindungen der allgemeinen Formel I Hydroxygruppen vorliegen, sind diese Verbin-
dungen besonders interessant als Kraftstoffzusatz.

Die erfindungsgemäße Kraftstoff- oder Schmierstoffzusammensetzung weist gegenüber dem Stand der
Technik eine Reihe von Vorteilen auf, wie beispielsweise die Tatsache, daß es sich um gesättigte
Verbindungen handelt, daß keine Korrosionsprobleme auftreten, daß die Synthese kostengünstiger und
25 umweltfreundlicher ist und daß keine Produktbelastung durch Chlor oder Brom auftritt.

Die Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele weiter erläutert.

Beispiel 1

- 30 500 g Polybuten mit Molgewicht M_n = 950, 300 g Dodecan und 2,8 g Kobaltoctacarbonyl werden in
einem 2,5 l Hubrührautoklaven bei 280 bar CO/H₂ 1:1 unter Rühren 5 Stunden auf 185°C erhitzt. Dann kühlt
man auf Raumtemperatur ab und entfernt den Katalysator mit 400 ml 10 %iger wäßriger Essigsäure. An-
schließend wird neutral gewaschen. Man behandelt das so erhaltene Oxoprodukt mit 1 l Ammoniak sowie
35 300 g Ethanol und 100 g Raney-Kobalt in einem 5 l-Rollautoklaven mit 200 bar Wasserstoff bei 180°C 5
Stunden lang. Nach dem Abkühlen trennt man den Katalysator durch Filtrieren ab, verdampft das über-
schüssige Ammoniak und trennt das Lösungsmittel destillativ ab.

Bei dem in diesem Beispiel eingesetzten Polybuten handelt es sich um ein hochreaktives Polybuten C,
das gemäß DE-A 2702604 hergestellt wurde.

- 40 Der Polybutenumsatz ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Beispiel 2

- 45 Man arbeitet wie in Beispiel 1, wobei man die Hydroformylierung bei einer Temperatur von nur 120°C
mit 0,5 g Rhodiumdicarbonylacetylacetonat als Katalysator durchführt. Anstelle des Ammoniaks verwendet
man Dimethylaminopropylamin. Die Reaktionstemperatur der Aminierungsstufe beträgt nur 80°C. Da die
Hydroformylierungsreaktion überwiegend in Richtung Aldehyd verläuft, ist die Umsetzung mit Dimethylami-
nopropylamin erleichtert. Das überschüssige Amin wird zusammen mit dem Lösungsmittel destillativ
50 abgetrennt.

Beispiele 3, 4 und 5

Man arbeitet nach der allgemeinen Vorschrift des Beispiels 1, wobei man als Aminkomponente Dimethylaminopropylamin einsetzt. Als Polybuten verwendet man im Beispiel 3 ein wenig reaktives Polybuten (als Polybuten A bezeichnet), im Beispiel 4 wird ein mittelreaktives Polybuten B verwendet und im Beispiel 5 setzt man ein hochreaktives Polybuten C ein. Diese Polybutene weisen ein Molekulargewicht M_N von 900-1000 auf. Wie in Beispiel 1 wird der Umsatz säulenchromatographisch präparativ über Kieselgel durch Gravimetrie der eingedampften Hexanfraktion, die nur unumgesetztes Polybuten enthält, bestimmt. Die Reinheit dieser Fraktion wird durch Basenzahl und Stickstoffbestimmung sichergestellt.

Beispiel 6

Man arbeitet wie in Beispiel 1 beschrieben mit der Ausnahme, daß man 2,8 g Kobaltoctacarbonyl als Katalysator einsetzt. Bei der Aminkomponente handelt es sich um Tetraäthylenpentamin.

Vergleichsbeispiele A und B

Die Produkte des Standes der Technik wurden durch Chlorierung von Polybuten C und Dehydrohalogenierung gemäß US-A-3 275 554, Beispiel 1, hergestellt. Im Falle des Vergleichsbeispiels B wurde beim Syntheseweg über Polybutylenchlorid ein geringerer Umsatz als erfindungsgemäß erzielt, was in Übereinstimmung mit der DE-A-2 245 918 steht.

Die Brauchbarkeit der wie oben beschrieben hergestellten Substanzen wurde in Kraftstoffzusammensetzungen und Schmierstoffzusammensetzungen untersucht. Bei den Beispielen 1 bis 5 und dem Vergleichsbeispiel A handelt es sich um Untersuchungen am additvierten Kraftstoff, das Beispiel 6 und das Vergleichsbeispiel B betreffen Schmierstoffzusammensetzungen.

Die ventilreinigende Wirkung der additvierten Kraftstoffe wurde über Ventilablagerungen im Opel-Kadett 1,2 l-Motor nach genormter Prüfung gemäß CEC-Methode F-O2-C79 nach 40 Stunden beurteilt.

Die Dispersantwirkung für Schmieröle wurde mittels der Tüpfelmethode bestimmt, die von A. Schilling in "Les Huiles Pour Moteurs et le Graissage des Moteurs", Band 1, 1962, Seiten 89-90 beschrieben ist.

Den in der nachstehenden Tabelle zusammengestellten Daten läßt sich entnehmen, daß die erfindungsgemäße Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzung dem Stand der Technik hinsichtlich ventilreinigender Wirkung bzw. Dispersantwirkung überlegen ist.

Tabelle

Beispiel	Polybuten	Ausgangs- amine	Synthese weg	Hydroformy- lierungs- temperatur	Umsatz (%)	Additi- vierung	Ventil- ablage- rung (Grund- wert 400 mg pro Ventil)	Disper- sant- beurteil- lung gut = 600-800
1	C	NH ₃	X	185	81	300 ppm	0	-
2	C	Dimethyl- amino- propylamin	X	120	59	300 ppm	18	-
3	A	"	X	185	36	300 ppm	16	-
4	B	"	X	185	52	300 ppm	38	-
5	C	"	X	185	73	300 ppm	0	-
Vergleichs- beisp. A	C	"	Y	-	55	300 ppm	56	-
6	C	Tetraethylen- pentamin	X	120	60	3 %	-	780
Vergleichs- beisp. B	C	"	Y	-	39	3 %	-	540

X = erfindungsgemäß

Y = gemäß US-A-4 275 554

Ansprüche

1. Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens ein Polybutyl-oder Polyisobutylamin enthält, das der allgemeinen Formel I entspricht:



worin

R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest darstellt und

R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sein können, für Wasserstoff, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffreste, primäre oder sekundäre, aromatische oder aliphatische Aminoalkylenreste oder Polyaminoalkylenreste, Polyoxyalkylenreste, Heteroaryl-oder Heterocyclylreste stehen können, oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Ring bilden, in dem noch weitere Heteroatome vorhanden sein können.

2. Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung nach Anspruch 1, worin R₁ die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung besitzt und R₂ und R₃ gleich oder verschieden sind und jeweils Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Hydroxyalkyl, einen Aminoalkylenrest der allgemeinen Formel II



worin


R₄ für einen Alkylenrest steht und

R₅ und R₆, die gleich oder verschieden sind, für Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Hydroxyalkyl oder Polybutyl oder Polyisobutyl stehen, einen Polyaminoalkylenrest der allgemeinen Formel III



worin die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sind und die Reste

R₅ jeweils gleich oder verschieden sind und die Reste R₄, R₅ und R₆ die zuvor genannten Bedeutungen besitzen, und m für eine ganze Zahl von 2 bis 8 steht, oder einen Polyoxyalkylenrest der allgemeinen Formel IV



worin die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sein können und die vorstehende Bedeutung besitzen, X für Alkyl oder H steht und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 darstellt.

bedeuten, oder worin R₂ und R₃ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest, Pyridylrest, Piperidylrest, Pyrrollylrest, Pyrimidinylrest, Pyrrolinylrest, Pyrrolidinylrest, Pyrazinylrest oder Pyridazinylrest, darstellen.

3. Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung nach Anspruch 1 der allgemeinen Formel I




worin

R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl- oder Polyisobutylrest mit 20 bis 400 Kohlenstoffatomen darstellt, und R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₂-C₁₀-Hydroxyalkyl, einen Aminoalkylenrest der allgemeinen Formel II




worin

R₄ für einen C₁-C₁₀-Alkylenrest und R₅ und R₆, die gleich oder verschieden sind, für Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₂-C₁₀-Hydroxyalkyl oder Polybutyl oder Polyisobutyl mit jeweils 20 bis 400 Kohlenstoffatomen stehen, einen Polyaminoalkylenrest der allgemeinen Formel III



worin


die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sind, die Reste R₅ jeweils gleich oder verschieden sind, die Reste R₄, R₅ und R₆ die vorstehenden Bedeutungen besitzen und m eine ganze Zahl von 2 bis 8 darstellt, oder einen Polyoxyalkylenrest der allgemeinen Formel IV'



worin

die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sind und die vorstehende Bedeutung besitzen und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 darstellt, bedeuten, oder worin R₂ und R₃ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest darstellen.

4. Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzung der allgemeinen Formeln I bis IV' nach Anspruch 3, worin der Rest R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl- oder Polyisobutylrest mit 35 bis 200 Kohlenstoffatomen darstellt, und R₂ und R₃ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, sec-Butyl, i-Butyl, tert-Butyl, Pentyl, Hexyl, Phenyl,




$\left[\text{CH}_2\text{---CH}_2\text{---NH} \right]_p \text{CH}_2\text{---CH}_2\text{---NH}_2$, worin p für eine ganze Zahl von 1 bis 7, insbesondere 1 bis 3, steht, $\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---OH}$, $\left[\text{CH}_2\text{---CH}_2\text{---O} \right]_q \text{CH}_2\text{---OH}$, worin q für eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 steht, bedeuten, oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest darstellen.

5. Kraftstoffzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sie das Polybutyl- oder Polyisobutylamin in einer Menge von 10 bis 2000 ppm, insbesondere 100 bis 400 ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, enthält.

6. Schmierstoffzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sie das Polybutyl- oder Polyisobutylamin in einer Menge von 0,5 bis 5 Gew.-%, insbesondere 1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, enthält.

7. Polybutyl- oder Polyisobutylamine der allgemeinen Formel I



5 worin

R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest mit 20 bis 400 Kohlenstoffatomen darstellt, und

10 R₂ und R₃, die gleich oder verschieden


sind, Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₁-C₁₀-Hydroxyalkyl, einen Aminoalkylenrest der allgemeinen Formel II



15 worin

20 R₄ für einen C₁-C₁₀-Alkylenrest und R₅ und R₆, die gleich oder verschieden sind, für Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₁-C₁₀-Hydroxyalkyl oder Polybutyl oder Polyisobutyl mit jeweils 20 bis 400 Kohlenstoffatomen stehen,


einen Polyaminoalkylenrest der allgemeinen Formel III



25 worin

30 die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sind, die Reste R₅ jeweils gleich oder verschieden sind, die Reste R₄, R₅ und R₆ die vorstehenden Bedeutungen besitzen und m eine ganze Zahl von 1 bis 7 darstellt, oder

einen Polyoxyalkylenrest der allgemeinen Formel IV'



35 worin

die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sind und die vorstehende Bedeutung besitzen und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 darstellt,


bedeuten, oder worin R₂ und R₃ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest darstellen, einzeln oder

40 in Mischung untereinander.

8. Verwendung der Polybutyl-oder Polyisobutylamine nach der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 7 in Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzungen für Verbrennungsmotoren.

9. Verfahren zur Herstellung der Polybutyl-oder Polyisobutylamine der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Polybuten oder Polyisobuten mit einem Rhodium-oder Kobaltkatalysator in Gegenwart von CO und H₂ bei Temperaturen zwischen 80 und 200°C und CO/H₂-Drucken von bis zu 600 bar hydroformyliert und anschließend eine Mannichreaktion oder hydrierende Aminierung des Oxoprodukts durchführt.

10. Polybutyl-oder Polyisobutylalkohole der allgemeinen Formel V:



worin R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest darstellt.

11. Polybutyl-oder Polyisobutylalkohole der allgemeinen Formel V nach Anspruch 10, worin der Rest R₁ 20 bis 400 Kohlenstoffatome aufweist.

Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat : ES

1. Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens ein Polybutyl-oder Polyisobutylamin enthält, das der allgemeinen Formel I entspricht:



worin

R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest darstellt und

R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sein können, für Wasserstoff, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffreste, primäre oder sekundäre, aromatische oder aliphatische Aminoalkylenreste oder Polyaminoalkylenreste, Polyoxyalkylenreste, Heteroaryl-oder Heterocyclylreste stehen können, oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Ring bilden, in dem noch weitere Heteroatome vorhanden sein können.


2. Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung nach Anspruch 1, worin R₁ die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung besitzt und R₂ und R₃ gleich oder verschieden sind und jeweils Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Hydroxyalkyl, einen Aminoalkylenrest der allgemeinen Formel II



worin


R₄ für einen Alkylenrest steht und

R₅ und R₆, die gleich oder verschieden sind, für Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Hydroxyalkyl oder Polybutyl oder Polyisobutyl stehen, einen Polyaminoalkylenrest der allgemeinen Formel III



worin die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sind und die Reste

R₅ jeweils gleich oder verschieden sind und die Reste R₄, R₅ und R₆ die zuvor genannten Bedeutungen besitzen, und m für eine ganze Zahl von 2 bis 8 steht, oder einen Polyoxyalkylenrest der allgemeinen Formel IV



worin die Reste R₄ jeweils gleich oder verschieden sein können und die vorstehende Bedeutung besitzen, X für Alkyl oder H steht und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 darstellt.

bedeuten, oder worin R₂ und R₃ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest, Pyridylrest, Piperidylrest, Pyrrollyrest, Pyrimidinylrest, Pyrrolinylrest, Pyrrolidinylrest, Pyrazinylrest oder Pyridazinylrest, darstellen.

3. Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung nach Anspruch 1 der allgemeinen Formel I



worin


R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest mit 20 bis 400 Kohlenstoffatomen darstellt, und R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₂-C₁₀-Hydroxyalkyl, einen Aminoalkylenrest der allgemeinen Formel II



10 worin

R₁ für einen C₁-C₁₀-Alkylenrest und R₂ und R₃, die gleich oder verschieden sind, für Wasserstoff, C₁-C₁₀-Alkyl, Phenyl, Naphthyl, C₂-C₁₀-Hydroxyalkyl oder Polybutyl oder Polyisobutyl mit jeweils 20 bis 400 Kohlenstoffatomen stehen,


15 einen Polyaminoalkylenrest der allgemeinen Formel III



worin

20 die Reste R₁ jeweils gleich oder verschieden sind, die Reste R₂ jeweils gleich oder verschieden sind, die Reste R₁, R₂ und R₃ die vorstehenden Bedeutungen besitzen und m eine ganze Zahl von 2 bis 8 darstellt, oder

einen Polyoxyalkylenrest der allgemeinen Formel IV'




worin

die Reste R₁ jeweils gleich oder verschieden sind und die vorstehende Bedeutung besitzen und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 darstellt,

30 bedeuten, oder worin R₂ und R₃ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest darstellen.

4. Kraft-oder Schmierstoffzusammensetzung der allgemeinen Formeln I bis IV' nach Anspruch 3, worin der Rest R₁ einen von Isobuten und bis zu 20 Gew.-% n-Buten abgeleiteten Polybutyl-oder Polyisobutylrest mit 35 bis 200 Kohlenstoffatomen darstellt, und

35 R₂ und R₃ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, sec.-Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Pentyl, Hexyl, Phenyl,



45 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_p\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$, worin p für eine ganze Zahl von 1 bis 7, insbesondere 1 bis 3, steht, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}_q\text{CH}_2-\text{OH}$, worin q für eine ganze Zahl zwischen 1 und 30 steht, bedeuten, oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen Morpholinylrest darstellen.

5. Kraftstoffzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sie das Polybutyl-oder Polyisobutylamin in einer Menge von 10 bis 2000 ppm, insbesondere 100 bis 400 ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, enthält.

50 6. Schmierstoffzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sie das Polybutyl-oder Polyisobutylamin in einer Menge von 0,5 bis 5 Gew.-%, insbesondere 1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, enthält.

7. Verfahren zur Herstellung der Polybutyl-oder Polyisobutylamine der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Polybuten oder Polyisobuten mit einem Rhodium-oder Kobaltkatalysator in Gegenwart von CO und H₂ bei Temperaturen zwischen 80 und 200°C und CO/H₂-Drucken von bis zu 600 bar hydroformyliert und anschließend eine Mannichreaktion oder hydrierende Aminierung des Oxoprodukts durchführt.